

DESCRIÇÃO

Adesivo à base de cianoacrilato de média viscosidade. Desenvolvido para processos de colagem que necessitam de rápida velocidade de cura em materiais porosos e de difícil adesão. Indicado para colagens de diversos tipos de materiais, como porcelana, plástico, madeira, couro, metal, compostos de borracha, EPDM, borracha nitrílica, neoprene e EVA. Não indicado para colagem de polipropileno (PP), polietileno (PE), silicone e teflon.

DADOS TÉCNICOS

<u>Especificações</u>	
Visc. Brookfield (cP) (SP2 20RPM à 25°C)	90 – 120
<u>Características*</u>	
Aspecto	Líquido incolor a levemente amarelado

* Dados representam valores típicos e não parâmetros de produção.

PREPARAÇÃO DAS SUPERFÍCIES

As superfícies devem estar limpas, desengorduradas, secas e livres de pó. É aconselhável a remoção de acabamento ou produtos que possam comprometer a colagem, com o auxílio de asperação mecânica. Após a aplicação do adesivo, manter as peças pressionadas por aproximadamente 20 segundos para que a peça possa ser manuseada com segurança. A cura total do filme de adesivo ocorre em 24 horas.

APLICAÇÃO

- ✓ Deve ser aplicada uniformemente uma fina camada sobre apenas 1 (uma) das superfícies a serem coladas. O excesso de adesivo deve ser evitado, pois prejudica a união entre os substratos;
- ✓ O tempo de prensagem recomendado é de no mínimo 20 minutos, com pressão suficiente para a perfeita união dos substratos;
- ✓ Para trabalhos posteriores de beneficiamento é recomendado aguardar um período de, no mínimo, 24 horas, uma vez que é o tempo necessário para a cura do filme de adesivo;
- ✓ Caso necessária a limpeza de excesso de adesivo previamente a cura, recomenda-se o uso de acetona ou metil etil cetona (MEK). Caso o adesivo já esteja curado, recomenda-se remoção mecânica.

ESTOCAGEM

Para embalagens lacradas, o adesivo deve ser estocado em ambiente seco, na temperatura de 2°C a 21°C. As embalagens abertas deverão ser fechadas novamente e o saldo do produto consumido com brevidade, fora de refrigeração. A condição ideal de armazenamento é obtida entre 3°C e 6°C em ambientes secos. Este produto é disponibilizado em embalagens de 20 g e 100 g.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

- Não nos responsabilizamos pelo uso indevido deste produto. As informações deste boletim possuem caráter informativo e foram obtidas em laboratório. Qualquer alteração poderá ser feita sem aviso prévio.
- Para informações sobre embalagens disponíveis consulte nosso atendimento comercial.
- Para informações detalhadas de aplicação, consulte nossa assistência técnica.
- Alterações no processo no qual o produto foi aprovado, podem afetar significativamente a resistência de colagem entre outras propriedades intrínsecas a colagem.
- As informações de segurança deste produto encontram-se nas Fichas de Informações de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ), também à disposição do consumidor.
- Inflamável - Este produto contém solventes cujos vapores são inflamáveis. Aplicar o produto em ambientes ventilados. Não fumar. Manipular e estocar longe de fontes de calor.
- Esta revisão anula e substitui todas as anteriores.

