



ADESIVO OBRAFIX

DESCRIÇÃO Adesivo de emulsão, base acrílico, alta viscosidade, elevado “pega”, alto teor de sólidos, reológico, não inflamável.

USOS É um adesivo acrílico com excelente “pega” e adesão, indicado para colagens difíceis, tais como em pisos mais rígidos. Bastante eficaz para aplicação em pisos tipo sintéticos, vinílicos, P.V.C., PU, em mantas ou placas. Carpetes, forrações, carpetes com base primária e secundária, carpetes com base primária, com espuma.

APLICAÇÃO Deve-se aplicar o adesivo no contra piso e esperar secar, verifica-se que está seco quando tiver “pega” ao tato, o tempo de secagem depende da temperatura ambiente e umidade, pois é um adesivo base água. O contra piso deve estar completamente curado (aprox. 45 dias) uniforme, sem falhas ou ondulações, limpo e isento de poeira. Importante que a área de aplicação esteja seca e sem qualquer possibilidade de infiltrações visto que os pisos em placas e mantas são impermeáveis e havendo umidade esta se acumula embaixo das mesmas. O rendimento, dependendo do contra piso é de 15 a 20 m² por galão.

ESPECIFICAÇÕES DENSIDADE.....1,24
SÓLIDOS.....71,5± 1%
FAIXA pH.....6 - 7
VISCOSIDADE.....Produto de elevada reologia. Viscosidade típica medida a 20°C em viscosímetro tipo Brookfield.

Viscosidade (cP)	Spindle	Rotação (rpm)
113400	4	3
64500	4	6
39250	4	12

PRESSÃO DE VAPOR
mm Hg 20°C.....17,50
PONTO DE FULGOR
T.O.C. °c.....N.A.
FLAMABILIDADE.....N.A.

EMBALAGENS Galões plásticos com 3,5 kg líquidos, potes plásticos com 0,9 kg líquidos, baldes com 17,5 kg líquidos e barricas com 50,00 kg líquidos. Para armazenamento, aconselhamos não empilhar mais de 5 pacotes de galões de 3,5 kg, 5 pacotes de potes de 0,9 kg e 3 baldes de 17,5 kg. Não empilhar barricas de 50 kg.

Químico Responsável: Rogério Pohlmann CRQ 5ª Região N° 05100181

INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ADESIVOS FLEXMANN LTDA

Rua Carlos Germano Burckle, 703 - Bairro Ideal- Novo Hamburgo- RS-Fone/Fax: (51) 35878994 CEP-93334-150